BM-000 BARNIZ INTERIOR AL AGUA MATE PROA

Barniz de Acabado decorativo base agua para la Madera Interior, Transparente. Mate.
Producto blanquecino con acabado incoloro.

EMPLEO

Buen mojado y aplicación de la madera. Ausencia de pegajosidad. Tono natural.

En la protección y embellecimiento de superficies de madera interiores. Aspecto natural de la madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado:	Liso, incoloro y MATE.
- Color:	Incoloro, transparente.
- Rendimiento:	Entre 10 y 12 m^2 por litro y mano. Dependiendo del tipo de madera y del estado de la superficie.
- Densidad:	1,030 ± 0,050 Kg/L.
- Viscosidad de suministro:	170 ± 10 seg. en Copa Ford nº4 a 20ºC.
- Materia no volátil:	30 ± 5 % peso.
- Secado al tacto:	30 minutos a 23ºC y 60% HR.
- Secado total:	Después de 24 horas a 23ºC y 60% HR.

Los valores de cada parámetro pueden variar en función de la humedad y temperatura ambiente.
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.



La aplicación puede realizarse con: **Brocha, Rodillo y Pistola aerográfica**

Disolvente: rebajar 0 - 10%
Agua potable

Envases:

250ml **750ml** **4Lts**

APLICACIÓN

La superficie a aplicar debe encontrarse siempre limpia, seca y bien preparada.
Lijar la madera con lija fina (papel nº 00 ó 000) en el sentido de las vetas.
Eliminar el polvo del lijado con aspiración o con un cepillo.

Maderas sucias: Pulir y limpiar.
Tratar previamente para una mejor protección con el **BJ-003 FONDO TAPAPOROS AL AGUA PROA**; sin olor y con muy buenas propiedades para tratamiento en profundidad de la madera.

Madera ya aplicada:
En maderas viejas eliminar posibles barnices anteriores mal adheridos y desconchados, limpiar y cepillar para quitar partes no adheridas, lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y limpia.

Maderas exóticas: Aplicación directa, salvo en maderas grasas: Roble, cedro rojo o iroko.

Remover bien el bote antes de aplicar. La temperatura ideal de aplicación es entre 10 y 25°C.
Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido algunos minutos después de seco.

Aplicar en 2 capas con pincel, rodillo o pistola (en este caso diluido al 10%).
Lijar la madera entre las dos capas para obtener una superficie lisa.

Para conservar los botes ya utilizados, poner el bote boca abajo. Limpieza del material con Agua.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.